



Код: 01-018

- винтажный эффект
- имитация благородного металла
- рекомендовано для кованых изделий

Назначение и свойства:

Декоративная и защитная отделка «под старину» металлических изделий, полученных с помощьюковки, штамповки, литья из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов. Применяется на деревянных и минеральных поверхностях. Для работ снаружи и внутри помещения. Атмосферостойкая, сохраняет защитные и декоративные свойства до 15 лет. При патинировании органически вписывается в текстуру краски, придает состаренный античный вид изделию, выделяет поры, подчеркивает пластичные изгибы или острые изломы кованых узоров. Уникальные металлизированные цвета. Может использоваться в качестве самостоятельного покрытия. Выдерживает перепад температуры от -50 до +60°C.

Тип покрытия	Эффект металла	Время высыхания	30 минут
Поверхность	Металл, дерево, минеральные основания	Расход	0,08-0,10 л/м ²
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Растворитель	Ксилол	Срок службы	До 15 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Запах	Присутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)

Подготовка поверхности:

В качестве декоративного покрытия наносить на окрашенное в основной цвет и высушенное изделие. В качестве самостоятельного покрытия наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлевкой. Окрашенные и зашпатлеванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки и загрунтовать. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем уайт-спиритом, загрунтовать антикоррозионным грунтом.

Рекомендации:

Для максимальной антикоррозионной защиты неокрашенные металлические конструкции обработать грунтом цинконаполненным. Оптимальна в качестве финишного декоративного покрытия по Краске кузнечной GRAFIT. Совместное использование продуктов имитирует различные фактуры, создает эффекты золочения и серебрения.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При использовании в качестве финишного декоративного покрытия эмаль наносить с помощью плоской кисти. На палитру поместить небольшое количество материала, растереть, затем пройтись кистью по выпуклым местам, ребрам кованого изделия. Если необходим более насыщенный цвет, то растирка на палитре должна быть менее интенсивной. При использовании в качестве самостоятельного покрытия патину наносить методом безвоздушного распыления или плоской кистью. Наносить 1-3 слоя при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Расход:

При использовании в качестве самостоятельного покрытия – 0,08-0,10 л/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5) % – 30 минут. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется.

Состав:

Высокомолекулярный полимер, металлические пигменты, смесь органических растворителей, функциональные добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть ксилолом, насухо протереть ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Вредно для водной среды. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасные инструменты. Беречь от статического электричества. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. При попадании на кожу снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Тушить воздушно-механической пеной, огнегасящим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %.
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Нормативный документ:

СТО 88753220-018-2015

Фасовки:

0,2 л.; 0,8 л.

